

# Isola Radon Tætningsmasse

Færdigblandet, selvnivellerende membran til tætning af gennemføringer i gulve

## Produktdata

Færdigblandet, selvnivellerende membran. Materiale: Heteropolymer

Farve: Hvid

Emballage:

Kande 2,5 l

TUN: 1547093

Kande 1 l

TUN: 1684194

Forbrug: Ca. 5 L/m<sup>2</sup>

Afhængig af underlag



## Produktbeskrivelse

Færdigblandet, selvnivellerende membran til tætning af gennemføringer i gulve.

## Anvendelse

Anvendes sammen med Isola Radonspærre 400 og Isola Radonmembran SBS. Forsegler mod stål, aluminium, cement, træ, plast m.m.

## Montering

Sørg for at området er helt tørt. Fjern løse partikler, snavs og fedt før påføring. Udføres med en minimumtykkelse på 5 mm. Som stopbånd anvendes Radon Flexibånd/ Platon Fugebånd. Anvendelsestemperatur -10 °C til 40 °C. Ved lave temperaturer eller tør luft kan hærdeningen fremskyndes ved at tilføre fugt.

## Opbevaring

Langtidsopbevares ved maks. 25 °C. Holdbarhed et år i åbnet dunk.

## Tilbehør

Isola Radon Flexibånd

Platon Fugebånd



# Isola Radon Tætningsmasse

Færdigblandet, selvnivellerende membran til tætning af gennemføringer i gulve

## Produktegenskaber

| Egenskab                        | Metode                  | Værdi                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Densitet (g/m <sup>3</sup> )    | -                       | 1,48                                                                         |
| Hårdhed (Shore A)               | DIN 53 505              | Efter 1 dag: 26<br>Efter 3 dage: 38<br>Efter 7 dage: 41<br>Efter 14 dage: 44 |
| Trækstyrke (N/mm <sup>2</sup> ) | DIN 53 504, Nst. S3A    | 2,2                                                                          |
| Tøjning ved max belastning (%)  | EN 1110                 | 600                                                                          |
| Dimensionsændring (Vol. %)      | DIN 52 451              | 9                                                                            |
| Rivstyrke (N/mm <sup>2</sup> )  | ASTM 624 Form B         | 11                                                                           |
| Hærdning (mm)                   | DIN 50 014 / NK 23/50-2 | 3 (Første døgn)                                                              |

**Isola AS**  
Vesterballevej 5  
DK-7000 Fredericia  
[www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)



**isola**  
Tørre og sunde huse!