

## TB23100CL - VST Konstruktionsklæber

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b>              | Dobbeltklæbende UV akryl tape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produkt egenskaber</b>       | VST-Tapen udmærker sig ved, den særlige høje klæbeevne, som giver en stærk samling med lang holdbarhed. Klæbekraften er langt højere end på traditionelt dobbeltklæbende taper og den kan anvendes inden for et meget bredt temperaturområde. Densitet 850 kg/m <sup>3</sup> .                                                                                  |
| <b>Specifikationer</b>          | Er ROHS registreret<br>Har SGS Certifikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anvendelse</b>               | VST-Tapen kan anvendes ved samlinger af et stort antal materialer og overflader f.eks. metaller, plast, glas, træ samt malede og laminerede overflader. VST-Tapen kan også erstatte nitter og skruer og dermed forhindre korrosion.<br>Tapen kan også anvendes som vibrationsdæmper.<br>TB23100CL arbejder kontinuerligt ved +90°C, og tåler +150°C i kort tid. |
| <b>Opbevaring og holdbarhed</b> | Holdbarhed min. 1 år ved 21°C, 50% luftfugtighed og ikke i direkte sollys.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Monterings tips</b>          | Overfladen, hvor tapen monteres, skal være ren, tør og fri for fedt og olie. Emnerne skal så vidt muligt have samme temperatur.<br>Rekvirer speciel monteringsvejledning.                                                                                                                                                                                       |

#### TEKNISKE DATA

|                                           |                       |                         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Bærer</b>                              | Akryl skum            |                         |
| <b>Klæber</b>                             | Ren akryl             |                         |
| <b>Farve</b>                              | Transparent           |                         |
| <b>Liner</b>                              | Polyetylen, rød       |                         |
| <b>Resistent overfor vejrpåvirkninger</b> | Ja                    |                         |
| <b>UV resistent</b>                       | Ja                    |                         |
| <b>Blødgører resistent</b>                | Ja                    |                         |
| <b>Alders resistent</b>                   | Ja                    |                         |
| <b>Densitet</b>                           | 850 kg/m <sup>3</sup> | 53,1 Lb/ft <sup>3</sup> |
| <b>Tykkelse Total</b>                     | 1 mm                  | 39,4 Mils               |
| <b>Vedhæftning på rustfrit stål</b>       | 66 N/25mm             | 15,1 Lbs/inch           |
| <b>Dynamisk forskydning</b>               | ● ● ● ● ● ● ●         |                         |
| <b>Temperaturområde, kort tid</b>         | 200 °C                | 392 °F                  |
| <b>Arbejdstemperatur</b>                  | Mellem -40 og 150 °C  | Mellem -40 og 302 °F    |

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger

Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes' kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde.

Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug.

Intellektuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.