



BAN vindtrækbånd anvendes til forankring og afstivning af tagkonstruktioner, som beskrevet i vort vindafstivningskatalog (www.strongtie.dk) eller TRÆ58. Vindtrækbånd med bredder på 25, 40 og 60 mm indgår som trækbånd i vindafstivningssystemerne. Vindtrækbånd 80x2,0 kan anvendes, hvor der kræves større trækstyrke i båndet. For at båndene er virksomme, skal de være stramme i det færdige byggeri.

[UK-DoP-h10/0001](#)

EGENSKABER



Materiale

For BAN202510, BAN202525, BAN206050 og BAN208025:

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

For BAN154025 og BAN154050:

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S350GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: BAN204025S

Fordele

- Muliggør forankring og afstivning af trækonstruktioner

ANVENDELSE

Samlinger


- Forankring af trækonstruktioner
- Afstivning af trækonstruktioner

Anvendelsesområder

- Vindtrækbånd BAN anvendes til forankring og afstivning af trækonstruktioner

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Huller
			A	B [m]	t	Ø
BAN154025*) **)	5047697	24942930	40	25	1.5	5
BAN154050**)	5047698	24942948	40	50	1.5	5
BAN202510	2856995	21217500	25	10	2	5
BAN202525	1588383	21217534	25	25	2	5
BAN204025*)	2634111	21220405	40	25	2	5
BAN204050*)	2255073	21220413	40	50	2	5
BAN206050	1597236	21220439	60	50	2	5
BAN208025	3741832	21220447	80	25	2	5

*) Fås med meterangivelse pr. ½ m

**) Højstyrkestål S350GD

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier)

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne $R_{1,k}$ (kN) min. af:				
	Stål	Træ - ved anvendelse af CNA4,0x			
		35	40	50	60
BAN154025*) **)	17	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN154050**)	17	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN202510	11.9	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN202525	11.9	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN204025*)	17.8	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN204050*)	17.8	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN206050	26.7	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN208025	35.6	1,68 x n	1,83 x n	2,22 x n	2,36 x n

n = antal kamsøm

MONTERING

Fastgørelse

- Ved fastgørelse af vindtrækbånd i trækonstruktion anvendes CNA4,0x# kamsøm eller CSA5,0x# beslagskruer
- Det anbefales altid at bruge tilslutningsbeslag for opnåelse af maksimal tilslutningsstyrke til spærkonstruktionen
- Ved indstøbning bestemmes den nødvendige indstøbningslængde af betonkvaliteten og kræfternes størrelse

For guide til valg af bånd henvises til vindafstivningskataloget eller til kapitel 14 i vores produktkatalog, som du finder på www.strongtie.dk

