

Kunststofskilt - US-EMLP (17X7) - 0828792

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De almindelige brugerbetænelser for internetdownloads er gældende.
(<http://phoenixcontact.dk/download>)

Kunststofskilt, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK CARD, Monteringstype:
Limning, Skriftfelt: 17 x 7 mm



Illustrationen viser US-EMLP (20x9)

Artikelegenskaber

- UniSheet-mærkningsserien US-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
- Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
- De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
- Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Pakningsstørrelse	10 STK
Minimum bestillingsmængde	10 STK
GTIN	 4 046356 558730
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	18.07 g
Oprindelsesland	Germany

Tekniske data

Mål

Længde (b)	17 mm
Bredde (a)	7 mm
Højde	0,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 80 °C
Anbefalede lagerbetingelser	20 °C/50 % relativ luftfugtighed.

Generelt

Farve	hvid
Materialeindhold	Silikonefri
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Materiale	PVC
Gnidebestandighed	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Kunststofskilt - US-EMLP (17X7) - 0828792

Tekniske data

Generelt

Antal mærkeskilte	114
Antal enkeltskilte pr. linje	6
RoHS konform	ja
Lim	Acrylat
Trykbarhed	Termotransfer
Komponent	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
Farvebånd	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Test på laksprayforstyrrende stoffer.	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestået
Vejrbestandighed testspecifikation	i henhold til DIN EN ISO 4892-2:2013-06.
Prøvningsvarighed	96 h
Resultat gnidestyrketest	Test bestået
Salttåge testspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Prøvningsvarighed	96 h
Resultat salttågekontrol	Test bestået
Kondensvand-vekselklima med SO2 testspecifikation.	DIN 50018:2013-05
Klimatrin	AHT 1,0 S
Cykusser	2
Resultat kondensvandtest	Test bestået
Gnidebestandighed på mærkningerne prøvespecifikation.	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Resultat	Test bestået
Tykkelse folie	500 µm
Tykkelse lim	250 µm
Monteringstype markering	Limning

Normer standarder og bestemmelser

Gnidebestandighed	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

Kunststofskilt - US-EMLP (17X7) - 0828792

Klassifikationer

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410