

# COLD GALVANISING SPRAY

## Til langtidsbeskyttelse af metaloverflader

**Beskrivelse:** ROCOL CG Corplan Zinkspray er en ekstremt hurtigtørrende zinkstøvsmaling, fremstillet til at give langtidskorrosionsbeskyttelse af metalemner i fugtige og saltholdige omgivelser. Giver en stærk, flexibel, glat og ensartet film, som ikke skaller af eller revner ved vibrationer, bukning eller slag. Produktets effektive elektrokemiske egenskaber bevirker, at ridser og skrabemærker i zinkcoatningen selvhæles, hvorved fuld beskyttelse opnås, selvom coatningen beskadiges. Giver permanent korrosionsbeskyttelse på alle typer jern- og stålkonstruktioner. Anvendes til overfladebehandling af varmforzinkede emner, reparation af galvaniserede rør, stakitter, autoværn, på svejsninger, ståldøre, ventilations-anlæg og lign. Produktet kan også anvendes som grunder til de mest alm. industri malinger, f.eks. 1-komponent epoxy, 2-komponent epoxy, cellulose, etc.

### Egenskaber:

- Effektiv langtidsbeskyttelse af metaloverflader
- Selvhelende ved ridser og skrabemærker
- Kan overmales eller lakeres
- Ideel til reparation af galvaniserede overflader
- Modstår stærkt korroderende omgivelser

**Anvendelse:** Påføres på rene metaloverflader. Overfladen skal være fri for olie, fedt, snavs m.m. Bedste resultat opnås ved slibning eller sandblæsning af overfladen som ønskes behandlet. Ryst dåsen i 30-60 sek. efter blandekuglen har løsnet sig. Hold dåsen lodret og påfør en jævn film i en afstand af 15-30 cm. Efter brug vendes dåsen på hovedet, spray i nogle få sekunder for at rengøre dysen for maling. Test forenelighed med malede og coatede overflader samt plastik og gummi.

### Tekniske og fysiske data:

|                                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Udseende:                                       | Aerosol der giver en mellemgrå film                                  |
| Massefylde:                                     | 1,08                                                                 |
| Beskyttelse:                                    | Permanent                                                            |
| Salt spray test (100 timer):                    | Ingen korrosion                                                      |
| Filmtype:                                       | Fin zinkcoating                                                      |
| Filmtykkelse:                                   | 0,02 - 0,03 mm (når hærdet)                                          |
| Rækkeevne:                                      | 3,2 m <sup>2</sup>                                                   |
| Påføringstemperatur<br>(rel. fugtighed 35-75 %) | -10°C. til +30°C                                                     |
| Berøringstør:                                   | 5-10 min                                                             |
| Gennemtør:                                      | 30-60 min                                                            |
| Udhærdningstid:                                 | 24 timer                                                             |
| Zinkindhold:                                    | 90 % (i den tørre overflade)                                         |
| Zinkrenhed:                                     | 99 %                                                                 |
| Drivgas:                                        | CO <sub>2</sub> / Dimethylether                                      |
| Opbevaring:                                     | Beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over +50°C |
| Varenummer /Forpakning:                         | 63010000 (400 ml. aerosoldåse)                                       |

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Yderst brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder - Røgning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.rocol.dk](http://www.rocol.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.