

Kemikalie	Steffca Universal	BA-50	Steffca Graf	Grafilit IQ	Doniflex-LD	Steffca Mica	TE1570	TE1590	24SH	24B	PTFE	TF1510	Nitril	EPDM	Neopren (CR)	SBR	Silikone	Viton	Polyurethan
2,4-Toluendiisocyanat	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	C	C	
Acetamid	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	C
Acetone	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	C	C	C
Acetonitril	C	C	A	A	C		A	A	A	A	A	A	B	A				A	
Acetylen (luftart)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Acrylonitril	C	C	A	A	C		B	B	A	A	A	B	C	C	C	B	C	B	C
Adipinsyre	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A					
Akrylsyre	B	B	A	A	A		B	B	A	A	A	B	A	C	C	C		A	B
Aldehyder	B	B	A	A	B														
Alkoholer	A	A	A	A	A														
Aluminiumacetat	A	A	B	B	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C
Aluminiumklorat	B	B	B	B	A								B	A	A	A	A	B	C
Aluminiumklorid	B	B	C	C	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B
Aluminiumsulfat	B	B	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Alun	A	A	B	B	A		A	A	A	A	A	A							
Aminer	C	C	A	A	C								C	A	A	A	A	C	C
Ammoniak (luftart)	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	
Ammoniumbikarbonat/Hjortetaksalt	A	A	A	A	A								B	A	A	A	A	B	C
Ammoniumhydroxid	A	A	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	B	C	C
Ammoniumklorid	A	A	B	B	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A
Anhydrider	B	B	A	A	B														
Anilin	C	C	A	A	C		A	A	A	A	A	A							
Anisol/Methoxybenzen	B	B	A	A	A														
Argon (luftart)	A	A	A	A	A	A							A	A	A	A	A	A	A
Asfalt	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	A	A
Bariumklorid	A	A	B	B	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Benzaldehyd/Bittermandelolie	C	C	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	C	C
Benzen	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C
Benzin	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	A	A
Benzoesyre	B	B	A	A	A		A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C

[illegible]

Freon-22 (R-22)	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	B	A	A	C	C	C
Frugtsaft	A	A	A	A	A														
Fuelolie	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	A	A	A
Gelatine	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Glycerin (glycerol)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Glykoler	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Glykolæter	B	B	A	A	B								C	A	C	C	C	C	C
Havvand/Saltlage	A	A	B	B	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Helium (luftart)	A	A	A	A	A								A	A	A	A	A	A	A
Heptan	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	B
Hydraulikolie (fosforesterbaseret)	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
Hydraulikolie (glykolbaseret)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A							
Hydraulikolie (mineralsk)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	A	A
Hydrazin	C	C	A	A	C		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C
Hydrogen (luftart)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Isobutan (luftart)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	A	A
Isooktan	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	A
Isopren	A	A	A	A	A														
Isopropanol	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Jernsulfat	A	A	A	A	A														
Kalciumhydroxid	A	A	A	A	A		A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kalciumklorid	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kaliumacetat	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C
Kaliumbikarbonat	A	A	A	A	A								B	A	A	A	A	B	C
Kaliumcyanid/Cyankalium	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kaliumdikromat	B	B	B	B	B		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kaliumhydroxid	B	B	A	A	B		B	C	A	A	A	B	A	A	A	A	B	C	C
Kaliumiodid	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	C
Kaliumkarbonat	A	A	A	A	A								B	A	A	A	A	B	C
Kaliumklorid	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kaliumnitrat	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kaliumpermanganat	B	B	B	B	B		A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	C
Ketoner	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A							
Klor (i vand)	C	C		C	B		A	A	A	A	A	A							
Klor (luftart)	C	C	B	B	B		A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		A	B

Klorbenzen	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C
Kloroform	C	C	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C
Kloropren	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	A	C	C	C		A	C
Klorosilaner	C	C	B	B	B														
Kobberacetat	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C
Kobbersulfat	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kreosoler	C	C	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C
Kreosot	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	B
Kromsyre	C	C	C	C	C		A	A	A	A	A	A	C	A	C	C		A	B
Kulbrinter	A	A	A	A	A								A	C	A			A	
Kuldioxid (luftart)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kulilte (luftart)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kvælstofilter (NOx)	B	B	B	B	B	B							A	A			A	A	
Luft (luftart)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
Magnesiumsulfat	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Maleinsyre	B	B	A	A	A		A	A	A	A	A	A	C	C	C	C		A	
Malinsyre/Æblesyre	B	B	B	B	A								A	A	A	A	A	A	
Metan (luftart)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	B
Metanol	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	C	C
Metylenklorid	B	B	A	A	B										C	C		A	B
Metylklorid (luftart)	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	B	C	C	C	A	C
Mineralolie (ASTM nr. 1)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	C	A	A	A
Motorolie	A	A	A	A	A	A							A	C	A	C	A	A	A
Myresyre, 10 %	A	A		A	B		A	A	A	A	A	A							
Myresyre, 100%	C	C	B	B	B		A	A	A	A	A	A							
Myresyre, 85%	B	B	B	B	B		A	A	A	A	A	A							
Mælk	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A							
Mælkesyre	B	B	B	B	A		A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	A	A	
Nafta	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	A	A
Natriumaluminat	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	C
Natriumbikarbonat	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Natriumbisulfid	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Natriumcyanid	A	A	A	A	A		C	C	A	A	A	C	B	A	A	A	A	B	C
Natriumhydroxid	B	B	A	A	B		B	C	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A
Natriumhypoklorit (Klorin)	B	B	C	B	B		A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	C

[illegible]

Stivelse	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A							
Styren	B	B	A	A	B		B	B	A	A	A	B	C	C	C	C	C	A	C
Sukker	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Sulfurylchlorid	C	C	C	C	C		A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	C
Svovl	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	A	A	C		A	
Svovldioxid (luftart)	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	C	
Svovlsyre, 20%	C	C	C	C	C		A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	C
Svovlsyre, 98%	C	C	C	C	C		B	A	A	A	A	B	C	C	C	C	C	A	C
Syreklorider	C	C	B	B	C														
Sæber	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Terpentin	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	
Tetrahydrofuran	C	C	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	C	B	C
Titantetraklorid	C	C	C	C	C		A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	A	C
Tjære	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B	C	A	A	
Toluen	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C
Transformerolie (mineralsk)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	A	A	A
Triklorætylen	C	C	A	A	B		A	A	A	A	A	A	B	C	C	C	C	A	C
Vand	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Vandglas	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	A	A	A	A		A	
Vineddike	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C
Vinsyre	B	B	B	B	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A
Vinylidendichlorid/1,1-Dichloroethen	C	C	A	A	B		B	B	A	A	A	B	A	C	C	C	C	A	C
Vinylklorid (luftart)	C	C	A	A	B		B	B	A	A	A	B	A	C	C	C		A	B
Xylener	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	A	C
Xylenoler	C	C	A	A	C														
Zinksulfat	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Ætan (luftart)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	B
Ætere	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	B	C	C	C	B	B
Ætylacetat	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	C	C
Ætylalkohol (ætanol)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	C
Ætylcellulose	B	B	A	A	B		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A
Ætylen (luftart)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	B	C	C	C	C	A	C
Ætylenglykol	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ætylklorid	C	C	A	A	B		A	A	A	A	A	A	A	B	C	C	C	A	A



Egnet	A
Begrænset egnet	B
Ikke egnet	C

Ovenstående tabel er vejledende. Tabellen er produceret ud fra oplysninger fra vores leverandører.

Steffca påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, skader eller produktionsstop grundet forkert materialevalg med henvisning til tabellen.

Steffca er Ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl i tabellen.