

DAFA PE lysningsfolie

Produktblad

DAFA PE lysningsfolie anvendes til indvendig tætning ifm. montage af vinduer og døre.

Produktfordele

- Luk lysningen, hele vejen rundt, i ét stykke
- 0.2 mm DAFA PE lysningsfolie
- Folien har en høj brudstyrke og er til dels rivefast
- DAFA PE lysningsfolie er monteret med butyl og tape, hvilket letter arbejdsgangen betydeligt
- Klæber på beton og træ
- Enkelt, hurtigt og sikkert.

DAFA PE lysningsfolie sikrer en damp-tæt løsning i konstruktionen.

Mange overlap og håndskårne foliekanter øger risikoen for dårligt resultat. Med DAFA PE lysningsfolie sikrer du en nem og sikker montage af dampspærre ved alle 4 sider af lysninger/vinduer.

Den blå DAFA PE lysningsfolie er formonteret med henholdsvis butyl og tape, således den passer til ru overflader såsom betonelementer, gasbeton og træ. Butylen er ekstra kraftig, og sikrer en god klæbeevne.

Den grønne DAFA PE lysningsfolie er specielt velegnet til montage på ny eller eksisterende dampspærre, v.h.a. to formonterede baner dobbeltklæbende tape.

DAFA PE lysningsfolie indgår i DAFAs Airstop System™, og kan med fordel monteres i forbindelse med DAFAs tilbehørsprogram, eks. DAFA hjørne og DAFA dampspærretape. Læs mere på www.dafa.dk/airstop



PE lysningsfolie (grøn) med 2 x dobb.klæb, og blå PE lysningsfolie med dobb.klæb og butyl



Vigtigt ved montage af PE lysningsfolie

- Underlaget skal rengøres grundigt inden montage. Brug evt. en støvsuger. En kost er ikke nok.
- Vedhæftning garanteres kun på beton og træ.



DAFA PE lysningsfolie



DAFA PE lysningsfolie monteret af PS Lundgaard A/S i NCC's Zenit Company House, Aarhus. Målet er at spare 25 procent på energirammen i nyt erhvervsbyggeri. NCC er den første danske deltager i EU's Green Building-program, der skal skabe vedvarende CO2-reduktion.

Dimension	Indhold pr. krt./rl.	DAFA varenr.	EAN nr.	TUN nr.
200 mm blå med dobb. klæb og butyl	1 rl pr. krt = 50 m	620016196	5705636358208	1447409
300 mm blå med dobb. klæb og butyl	1 rl pr. krt = 50 m	620014198	5705636342382	1342637
400 mm blå med dobb. klæb og butyl	1 rl pr. krt = 50 m	620014507	5705636344546	1342641
410 mm grøn med 2 x dobb. klæb	1 rl pr. krt = 50 m	620014508	5705636344553	1342642

DAFA PE lysningsfolie

Produktblad

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PE FOLIE		
Vægtfylde	ISO 1183	922 kg/m ³
Tykkelse		200 µ
Brudforlængelse	ISO 527-3 - MD/TD*	400/600%
Trækstyrke	ISO 527-3 - MD/TD*	25/23 MPa
Trykstyrke	Modstandsdygtighed overfor punktering jf. ASTM D 5748	130 N/mm ²
Temperaturbestandighed	Smeltepunkt	1100 C
Farve		Blå og grøn
Opbevaring		Opbevares tørt, ikke for varmt (under 500 C) og beskyttet mod UV stråler
Dampdiffusionsmodstand		v. 24h, 230 C og 85% relativ luftfugtighed, 0,65 g/m ²

* Målingerne er for en 40µ film og dermed kun indikative værdier.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR TAPE		
Tykkelse	Papir + klæb	330 - 350 my
Fladevægt	Klæb	260 g/m ²
Peelværdi	AFERA 5001	30 N/25 mm
Temperaturbestandighed		- 400 C til + 1000 C
Aftrækspapir		Blåt, silikoniseret
Klæb	Godkendt til samling af dampspærrefolie iht. DS/EN 13984	Akryl - m

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BUTYL*		
Vægtfylde		1.4 g/m ²
Trækstyrke	180° peel værdi Shear værdi	30 N/cm 21 N/cm
Trykstyrke	Kraft målt ved 20% kompression af materiale	5 N/cm ²
Temperaturbestandighed		- 40° C til + 60° C
Opbevaring		Opbevares tørt, mellem 5° C og 25° C og beskyttet mod UV stråler

* Vedhæftning garanteres kun på beton og træ. Må ikke monteres på aluminium/metal eller komposit/plastmaterialer.